13/02/2025

40B

LDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: 100% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable/pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 50 ± 10 % LDPE / 50 ± 10 % LLDPE[(1)] ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: No

Principales applications Films rétractables. Assemblage et palettisation. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**0,7 ± 0,3**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,926 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.5
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

99H

LDPE/LDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: 100% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable /pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 60 ± 20 % LDPE / 60 ± 20 % LLDPE[(1)] ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: No

Principales applications Films rétractables. Assemblage et palettisation. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**1,5±0,8**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,927 ± 0,1**	**g/cm³**

(1) Les données données sont des valeurs moyennes, correspondent à un échantillon représentatif et ne sont que référentielles

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum D, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal
50730 El Burgo de Ebro (Zaragoza)

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

99Z

LDPE/LDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: 100% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable /pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 60 ± 20 % LDPE / 60 ± 20 % LLDPE[(1)] ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: No

Principales applications Films rétractables. Assemblage et palettisation. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**1,5±0,8**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,927 ± 0,1**	**g/cm³**

(1) Les données données sont des valeurs moyennes, correspondent à un échantillon représentatif et ne sont que référentielles

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum D, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal
50730 El Burgo de Ebro (Zaragoza)

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

5008FF

LDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: 100% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable /pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 50 ± 10 % LDPE / 50 ± 10 % LLDPE[1] ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: No

Principales applications Films rétractables. Assemblage et palettisation. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**0,80±0,25**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,925 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM [1] [2]				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**23 / 22 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**280 / 300 ± 40**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**560 / 700 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**2,0 / 8,5 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**90 ± 10**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,55 / >0,45**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (50µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.5
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

5008A

LDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: Min 98,5% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable/pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 50 ± 10 % LDPE / 50 ± 10 % LLDPE(1) ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: Oui

Principales applications Films rétractables. Assemblage et palettisation.Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**0,80±0,25**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,925 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM (1) (2)				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**23 / 22 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**280 / 300 ± 40**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**560 / 700 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**2,0 / 8,5 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**90 ± 10**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,55 / >0,45**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (50µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

5008AC

LDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: Min 98,5% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable/pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 50 ± 10 % LDPE / 50 ± 10 % LLDPE[1] ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: Oui

Principales applications Films rétractables. Assemblage et palettisation.Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**0,80±0,25**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,925 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM [1] [2]				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**23 / 22 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**280 / 300 ± 40**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**560 / 700 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**2,0 / 8,5 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**90 ± 10**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,55 / >0,45**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (50µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

6012FF

LDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: 100% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable/pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 40 ± 10 % LDPE / 60 ± 10 % LLDPE[1] ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: No

Principales applications Films d'épaisseur moyenne à élevée : HDS, sacs, film de stratification, sacs généraux. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**1,20±0,25**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,924 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM [1] [2]				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**25 / 23 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**290 / 320 ± 40**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**580 / 720 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**2,2 / 8,5 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**110 ± 10**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,60 / >0,55**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (50µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

6012A

LDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: Min 98,5% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable/pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 40 ± 10 % LDPE / 60 ± 10 % LLDPE[1] ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: Oui

Principales applications Films d'épaisseur moyenne à élevée : HDS, sacs, film de stratification, sacs généraux.Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**1,20±0,25**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,924 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM [1] [2]				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**25 / 23 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**290 / 320 ± 40**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**580 / 720 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**2,2 / 8,5 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**110 ± 10**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,60 / >0,55**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (50µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta:NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

6012AC

LDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: Min 98,5% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable /pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 40 ± 10 % LDPE / 60 ± 10 % LLDPE[1] ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: Oui

Principales applications Films d'épaisseur moyenne à élevée : HDS, sacs, film de stratification, sacs généraux. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**1,20±0,25**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,924 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM [1] [2]				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**25 / 23 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**290 / 320 ± 40**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**580 / 720 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**2,2 / 8,5 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**110 ± 10**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,60 / >0,55**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (50µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

7016FF

LDPE / LLDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: 100% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable/pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 30 ± 10 % LDPE/ 70 ± 10 % LLDPE (1) ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: No

Principales applications Films d'épaisseur moyenne à élevé:HDS, sacs, film de stratification, sacs généraux. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**1,60 ± 0,25**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,922 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM (1) (2)				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**25 / 21 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**330 / 370 ± 40**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**510 / 760 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**1,6 / 8,0 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**90 ± 15**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,70 / >0,65**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (30µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

7016A

LDPE / LLDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: Min 98,5% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable/pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 30 ± 10 % LDPE/ 70 ± 10 % LLDPE [1] ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: Oui

Principales applications Films d'épaisseur moyenne et faible, application générale, paillage, sacs de jauge fine et autres. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**1,60 ± 0,25**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,922 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM [1] [2]				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**25 / 21 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**330 / 370 ± 40**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**510 / 760 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**1,6 / 8,0 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**90 ± 15**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,70 / >0,65**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (30µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

100% Reciclado

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

100% Reciclable

13/02/2025

7016AC

LDPE / LLDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé

Origine: Min 98,5% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast

Forme: Granulés

Couleur: Naturel

Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable /pétrolier

Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.

Composition: 30 ± 10 % LDPE/ 70 ± 10 % LLDPE [1] ISO 11357-3

Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: Oui

Principales applications Films d'épaisseur moyenne et faible, application générale, paillage, sacs de jauge fine et autres. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**1,60 ± 0,25**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,922 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM [1] [2]				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**25 / 21 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**330 / 370 ± 40**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**510 / 760 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**1,6 / 8,0 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**90 ± 15**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,70 / >0,65**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (30µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg

Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.

Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).

· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)

· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.

· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA

· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

100% Reciclado

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

100% Reciclable

13/02/2025

8020FF

LDPE / LLDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé
Origin: 100% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast
Forme: Granulés
Couleur: Naturel
Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable /pétrolier
Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.
Composition: 20 ± 10 % LDPE/ 80 ± 10 % LLDPE (1) ISO 11357-3
Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: No
Principales applications Films étirables.Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**2,00 (-0,2 / +0,4)**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,920 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM (1) (2)				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**24 / 20 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**110 / 135 ± 20**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**500 / 650 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**1,8 / 5,0 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**95 ± 15**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,75 / >0,70**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (30µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg
Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.
Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).
· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)
· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.
· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.
· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA
· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

13/02/2025

8020A

LDPE / LLDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé
Origin: Min 98,5% de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast
Forme: Granulés
Couleur: Naturel
Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable/pétrolier
Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.
Composition: 20 ± 10 % LDPE/ 80 ± 10 % LLDPE (1) ISO 11357-3
Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: Oui
Principales applications Films étirables. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**2,00 (-0,2 / +0,4)**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,920 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM (1) (2)				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**24 / 20 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**110 / 135 ± 20**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**500 / 650 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**1,8 / 5,0 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**95 ± 15**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,75 / >0,70**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (30µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg
Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.
Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).
· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)
· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.
· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.
· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA
· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

100% Reciclado

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

100% Reciclable

13/02/2025

8020AC

LDPE / LLDPE PCR

LA SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Description: Polyéthylène basse densité recyclé
Origine: Min 98,5 % de produits post-consommation certifiés Reyclass / Kiplast
Forme: Granulés
Couleur: Naturel
Emballage: Big - Sacs sur palette recouverts de capuchons et de film étirable /pétrolier
Filtration: Filtration a deux étapes jusqu'à 50 microns.
Composition: 20 ± 10 % LDPE/ 80 ± 10 % LLDPE [1] ISO 11357-3
Additifs Stabilisateur thermique/Antioxydant: Oui
Principales applications Films étirables. Ne convient pas à un usage alimentaire

CARACTÉRISTIQUES	METHODE D'ESSAI	CONDITIONS D'ESSAI	VALEUR	UNITÉ
PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX				
INDICE DE FLUIDITÉ DE LA FUSION	**ISO 1133-1**	**190 ºC - 2,16 Kg**	**2,00 (-0,2 / +0,4)**	**g/10min**
DENSITÉ	**ISO 1183-1**	**23 ºC**	**0,920 ± 0,005**	**g/cm³**
DENSITÉ APPARENTE	**Annex B, EN 15344**	**-**	**0,49 ± 0,02**	**Kg/m³**
TAUX D'HUMIDITÉ	**Annex B, UNE 53978**	**105 ºC**	**< 0,30**	**%**
CONTENU EN CENDRES	**ISO 3451-1**	**600 ºC**	**< 1**	**%**
PROPRIÉTÉS DU FILM [1] [2]				
RESISTANCE À RUPTURE PAR TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**24 / 20 ± 2**	**MPa**
MODULE SÉCANT À 2% — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**110 / 135 ± 20**	**MPa**
ALLONGEMENT À LA RUPTURE EN TRACTION — MD / TD	**ISO 527 - 3**	**-**	**500 / 650 ± 60**	**%**
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ELMENDORF)— MD / TD	**ISO 6383 - 2**	**-**	**1,8 / 5,0 ± 0,8**	**N**
TEST D'IMPACT DE FLECHETTE	**ISO 7765 - 1**	**-**	**95 ± 15**	**g**
COEFICIENT DE FRICTION — S / D	**ISO 8295**	**-**	**>0,75 / >0,70**	**-**

(1) Les données indiquées sont des valeurs moyennes, qui correspondent à un échantillon représentatif et sont uniquement référentielles. .

(2) Données du film (Epaisseur-BUR-Die gap) obtenues sur une échelle de laboratoire. (30µ- 3- 1,8mm)

Information d'expédition

Poids net approximatif par big bag : 1,100 kg
Poids net approximatif par charge (22 Big bags) : 24.200Kg.
Code Tarifaire: 39011090.

La facturation s'effectue en pesant les big bags individuellement, sans compter le poids de la palette et de l'emballage.

Recommandations de stockage :

Conserver sur une palette, dans un endroit frais et sec. Ainsi qu'à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil. Après TROIS (3) MOIS à compter de l'expédition des produits, aucune réclamation ne sera admise en raison de la perte des propriétés du matériau, entre autres causes, car l'adéquation du stockage du produit livré pendant toute la période est inconnue. En cas de réclamation, le numéro de lot et le nombre de palettes concernées doivent être indiqués pour qu'elle soit admise.

Règlements de conformité

· EN 15343:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés.

· UNE –EN 15343:2008.Plastiques. Plastiques recyclés. Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur en produits recyclés

· EN 15344:2021. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE).
· UNE-EN 15344:2022.Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des recyclats de polyéthylène (PE)
· EN 15347:2007. Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.
· UNE –EN 15347:2008. . Plastiques. Plastiques recyclés. Caractérisation des déchets de plastiques.
· UNE 53978:2019. Plastiques. Matériaux en polyéthylène recyclé (PE). Caractéristiques et classement - Catégorie Maximum A, avec un niveau de confiance > 95%, sur COA
· Arrêté TED/646/2023, du 9 juin, établissant les critères pour déterminer quand les déchets thermoplastiques soumis à des traitements mécaniques et destinés à la fabrication de produits en plastique cessent d'être des déchets conformément à la loi 7/2022, du 8 avril, sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire.

Analyse ACV complète disponible sur demande, cradle-to-gate.

100% Reciclado

Planta: NATUR CYCLE PLUS 2020, S.L.U.
Carretera Castellón km 21
Polígono Industrial El Espartal

Contacto:
Teléfono: +34 976 103 100
Correo: naturcycleplus@saica.com

100% Reciclable