BLS | BLANCO LINER SAICA

White Top Testliner C

FSC www.fsc.org FSC® C108916 The mark of responsible forestry

PEFC PEFC/14-33-50039 PEFC Recycled Paper from recycled sources www.pefc.es

* Para condiciones de contacto y/o instrucciones especiales, ver Declaración de Conformidad.

características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	BLANCO LINER SAICA	
Gramaje nominal	ISO 536	g/m²	**110**	**120**
Humedad nominal	On-line	%	8	8
Resistencia al estallido	EN ISO-2758	kPa	165	180
		kPa.m²/g	1,5	1,5
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,4	1,6
		kN.m/kg	13	13
COBB-60	EN ISO 535	g/m²	35	35
Blancura	ISO 2470-1	%	67	67
b*	ISO 5631-2		-3	-3
Rugosidad bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	400	400

características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	BLANCO LINER SAICA	
Gramaje nominal	ISO 536	g/m²	**110**	**120**
Gramaje medio			nominal ± 3%	
Humedad nominal	On-line	%	8	8
Humedad media			nominal -1+0,5	
Resistencia al estallido	EN ISO-2758	kPa	143	156
		kPa.m²/g	1,3	1,3
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,2	1,3
		kN.m/kg	11	11
COBB-60 máximo	EN ISO 535	g/m²	50	50
Blancura mín/máx.	ISO 2470-1	%	64-70	
Plybond mínimo	TAPPI T 833	J/m²	180	180
Centro de producción			ESP	ESP

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.

Código CEPI: 72

Papeles 100% reciclados y reciclables

Validez: a partir de junio de 2023.