DPS | DUOPLUS SAICA

High performance fluting / Testliner 1

FSC www.fsc.org FSC® C108916 The mark of responsible forestry

PEFC PEFC/14-33-00039 PEFC Recycled Paper from recycled sources www.pefc.es

* Para condiciones de contacto y/o instrucciones especiales, ver Declaración de Conformidad.

características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	DUOPLUS		
Gramaje nominal	ISO 536	g/m²	95	105	115
Humedad nominal	On-line	%	8	9	9
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,9	2,2	2,5
		kN.m/kg	20	20,5	22
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N	162	179	230
		N.m²/g	1,7	1,7	2
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	247	284	322
		kPa.m²/g	2,6	2,7	2,8
COBB-60	EN ISO 535	g/m²	35	35	35
COBB-1800*	EN ISO 535	g/m²	-	-	-

características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	DUOPLUS		
Gramaje nominal	ISO 536	g/m²	95	105	115
Gramaje medio				nominal ± 3%	
Humedad nominal	On-line	%	8	9	9
Humedad media				nominal -1+0,5	
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,7	1,9	2,3
		kN.m/kg	18	18,5	20
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N	143	158	196
		N.m²/g	1,5	1,5	1,7
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	219	252	288
		kPa.m²/g	2,3	2,4	2,5
COBB-60 máximo	EN ISO 535	g/m²	50	50	50
COBB-1800 máximo*	EN ISO 535	g/m²	-	-	-
Centro de producción			UK	UK	UK

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.

* Cobb -1800 garantizado únicamente para el papel fabricado en nuestras plantas de Saica Paper France.

Código CEPI: 58

Papeles 100% reciclados y reciclables

Validez: a partir de junio de 2023.