

DUOSAICA

testliner 2 / fluting

CEPI code: 52

El papel de doble uso más ligero y resistente.
Encolado.

Aplicable como papel tripa (fluting) o como testliner para cara exterior/interior. Su polivalencia permite reducir la cantidad de papel en stock.



características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	DUOSAICA																
			75	85	90	95	100	110	120	125	130	135	140	150	160	165	200	230	280
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	75	85	90	95	100	110	120	125	130	135	140	150	160	165	200	230	280
Humedad nominal	On-line	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,2	1,5	1,6	1,7	1,8	2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8	3	3,1	3,7	4,3	5,2
		kN.m/kg	16,5	17,5	18	18	18	18	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N	90	128	144	152	160	176	192	200	208	216	224	240	256	264	*	*	*
		N.m ² /g	1,2	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	*	*	*
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	165	187	198	209	220	242	288	300	312	324	336	360	384	396	480	552	672
		kPa.m ² /g	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
COBB-60	EN ISO 535	g/m ²	-	-	-	-	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	DUOSAICA																
			75	85	90	95	100	110	120	125	130	135	140	150	160	165	200	230	280
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	75	85	90	95	100	110	120	125	130	135	140	150	160	165	200	230	280
Gramaje medio		← nominal ± 2% →	← nominal ± 3% →																
Humedad nominal	On-line	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,1	1,4	1,4	1,5	1,6	1,8	2	2,1	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	3,3	3,8	4,6
		kN.m/kg	14,5	16	16	16	16	16	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N	75	111	126	133	140	154	168	175	182	189	196	210	224	231	*	*	*
		N.m ² /g	1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	*	*	*
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	150	170	180	190	200	220	240	250	260	270	280	300	320	330	400	460	560
		kPa.m ² /g	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
COBB-60 máximo	EN ISO 535	g/m ²	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Centro de producción			UK	ESP	FR	UK	ESP	FR	UK	ESP	FR	UK	ESP	FR	FR	FR	FR	FR	FR

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.
* CMT 30/50, DM no es un ensayo válido para gramajes iguales o superiores a 190 g/m²



Validez: a partir de junio de 2021