HPS | HIDROPLUS SAICA

Semichemical fluting type plus

* Para condiciones de contacto y/o instrucciones especiales, ver Declaración de Conformidad.

características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	HIDROPLUS					
Gramaje nominal	ISO 536	g/m²	140	150	160	170	180	190
Humedad nominal	On-line	%	9	9	9	9	9	9
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	3,6	3,8	4	4,3	4,5	4,8
		kN.m/kg	25,5	25,5	25	25	25	25
CMT 30/50, DM*	EN ISO	N	350	375	400	425	450	-
	7263	N.m²/g	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-
CCT 30/50, DT	ISO 16945	kN/m	3	3,3	3,5	3,7	4	4,2
		kN.m/kg	22	22	22	22	22	22

características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	HIDROPLUS					
Gramaje nominal	ISO 536	g/m²	140	150	160	170	180	190
Gramaje medio			nominal ± 3%					
Humedad nominal	On-line	%	9	9	9	9	9	9
Humedad media			nominal -1+0,5					
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,4
		kN.m/kg	23,5	23,5	23	23	23	23
CMT 30/50, DM*	EN ISO	N	308	330	352	374	396	-
	7263	N.m²/g	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	-
CCT 30/50, DT	ISO 16945	kN/m	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8
		kN.m/kg	20	20	20	20	20	20
Centro de producción			ESP FR	ESP FR	FR	ESP FR	ESP	ESP FR

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.

* CMT 30/50, DM no es un ensayo válido para gramajes iguales o superiores a 190 g/m²

Código CEPI: 45

Papeles 100% reciclados y reciclables

Validez: a partir de junio de 2023.