

HPS | HIDROPLUS SAICA

Semichemical fluting type plus



*Concernant les conditions d'utilisation particulières, voir les certificats de conformité associés.

caractéristiques cibles

TEST	NORME	UNITÉ	HIDROPLUS					
Grammage nominal	ISO 536	g/m ²	140	150	160	170	180	190
Humidité nominale	On-line	%	9	9	9	9	9	9
SCT, ST	ISO 9895	kN/m	3,6	3,8	4	4,3	4,5	4,8
		kN.m/kg	25,5	25,5	25	25	25	25
CMT 30/50, SM*	EN ISO	N	350	375	400	425	450	-
	7263	N.m ² /g	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-
CCT 30/50, ST	ISO 16945	kN/m	3	3,3	3,5	3,7	4	4,2
		kN.m/kg	22	22	22	22	22	22

caractéristiques garanties

TEST	NORME	UNITÉ	HIDROPLUS					
Grammage nominal	ISO 536	g/m ²	140	150	160	170	180	190
Variation			nominal ± 3%					
Humidité nominale	On-line	%	9	9	9	9	9	9
Variation			nominal -1+0,5					
SCT, ST	ISO 9895	kN/m	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,4
		kN.m/kg	23,5	23,5	23	23	23	23
CMT 30/50, SM*	EN ISO	N	308	330	352	374	396	-
	7263	N.m ² /g	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	-
CCT 30/50, ST	ISO 16945	kN/m	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8
		kN.m/kg	20	20	20	20	20	20
Centre de production			ESP FR	ESP FR	FR	ESP FR	ESP	ESP FR

Les indices sont calculés par rapport aux grammages nominaux.

* Le CMT 30/50, SM n'est pas applicable pour des grammages supérieurs ou égaux à 190g/m²

Code CEPI: 45



Papiers 100% recyclés et recyclables

Validité: à partir de juin 2023.