

IL | INTERLINER

Testliner 4 / fluting 2



* Para condiciones de contacto y/o instrucciones especiales, ver Declaración de Conformidad.

características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	INTERLINER	
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	75	100
Humedad nominal	On-line	%	8	8
Resistencia al estallido	EN ISO-2758	kPa	120	180
		kPa.m ² /g	1,6	1,8
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1	1,4
		kN.m/kg	12,7	13,7

características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	INTERLINER	
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	75	100
Gramaje medio				nominal ± 2%
Humedad nominal	On-line	%	8	8
Humedad media				
Resistencia al estallido	EN ISO-2758	kPa	105	160
		kPa.m ² /g	1,4	1,6
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	0,8	1,2
		kN.m/kg	10,7	11,5
Centro de producción			ESP	ESP

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.

Código CEPI: 57



Papeles 100% reciclados y reciclables

Validez: a partir de junio de 2023.