


# INTERLINER

## testliner 4 / fluting 2

CEPI code: 50

Papel ligero de doble uso, desde 75 g/m<sup>2</sup>.

Económico y de excelente maquinabilidad, es una apuesta por el embalaje más económico del mercado.



### características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	INTERLINER	
Gramaje nominal	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>75</b>	<b>100</b>
Humedad nominal	On-line	%	8	8
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	120	180
		kPa.m <sup>2</sup> /g	1,6	1,8
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1	1,4
		kN.m/kg	12,7	13,7

### características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	INTERLINER	
Gramaje nominal	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>75</b>	<b>100</b>
Gramaje medio		nominal ± 2%		
Humedad nominal	On-line	%	8	8
Variación		nominal -1+0,5		
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	105	160
		kPa.m <sup>2</sup> /g	1,4	1,6
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	0,8	1,2
		kN.m/kg	10,7	11,5
Centro de producción			ESP	ESP

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.



Validez: a partir de junio de 2021