

IL | INTERLINER

Testliner 4 / fluting 2



*Concernant les conditions d'utilisation particulières, voir les certificats de conformité associés.

caractéristiques cibles

TEST	NORME	UNITÉ	INTERLINER	
Grammage nominal	ISO 536	g/m ²	75	100
Humidité nominale	On-line	%	8	8
Éclatement	EN ISO-2758	kPa	120	180
		kPa.m ² /g	1,6	1,8
SCT, ST	ISO 9895	kN/m	1	1,4
		kN.m/kg	12,7	13,7

caractéristiques garanties

TEST	NORME	UNITÉ	INTERLINER	
Grammage nominal	ISO 536	g/m ²	75	100
Variation				
Humidité nominale	On-line	%	8	8
Variation				
Éclatement	EN ISO-2758	kPa	105	160
		kPa.m ² /g	1,4	1,6
SCT, ST	ISO 9895	kN/m	0,8	1,2
		kN.m/kg	10,7	11,5
Centre de production			ESP	ESP

Les indices sont calculés par rapport aux grammages nominaux.

Code CEPI: 57



Papiers 100% recyclés et recyclables

Validité: à partir de juin 2023.