

10 | Infinite[∞]one

White Top Testliner Light Coated

Código CEPI: 73

Characteristics:

- Papel blanco semi-estucado con capacidad de absorción.
- Disponible en 95 g/m² y 110 g/m².
- Apto para contacto alimentario*.

Applications:

- Optimizado para impresión flexográfica.
- Aplicaciones en blanco para sector industrial.
- Versatilidad. Bebidas y alimentación.

* Para condiciones de contacto y/o instrucciones especiales, ver Declaración de Conformidad.



Papeles 100%
reciclados y
reciclables

10 | Infiniteone

White Top Testliner Light Coated



* For contact conditions and/or special instructions, see our Declaration of Conformity.

características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	INFINITE ONE	
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	95	110
Humedad nominal	On-line	%	7,5	7,5
Resistencia al estallido	EN ISO-2758	kPa	181	231
		kPa.m ² /g	1,9	2,1
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,5	1,9
		kN.m/kg	16	17
COBB-60	EN ISO 535	g/m ²	40	40
COBB-1800	EN ISO 535	g/m ²	-	-
Blancura	ISO 2470-1	%	64	64
Rugosidad (Bendtsen)	ISO 8791-2	ml/min	290	290
Plybond	TAPPI T 833	J/m ²	250	250

características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	INFINITE ONE	
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	95	110
Gramaje medio			nominal ± 3%	
Humedad nominal	On-line	%	7,5	7,5
Variación			nominal -1+0,5	
Resistencia al estallido	EN ISO-2758	kPa	162	209
		kPa.m ² /g	1,7	1,9
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,3	1,7
		kN.m/kg	14	15
COBB-60 max	EN ISO 535	g/m ²	50	50
COBB-1800 max	EN ISO 535	g/m ²	-	-
Blancura	ISO 2470-1	%	61-67	
Rugosidad (Bendtsen)	ISO 8791-2	ml/min	400	400
Plybond	TAPPI T 833	J/m ²	200	200
Centro de producción			SP	SP

The index guaranteed values refer to the nominal basis weight.

