

Un papel 100% reciclado para un aspecto 100% fibra virgen.

El NatureKraft es la apuesta por un packaging sostenible, con una amplia gama de gramajes, desde 115 g/m<sup>2</sup> a 245 g/m<sup>2</sup>.



### características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	NATURE KRAFT							
Gramaje nominal	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>165</b>	<b>195</b>	<b>215</b>	<b>245</b>
Humedad nominal	On-line	%	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	368	400	432	480	528	585	645	735
		kPa.m <sup>2</sup> /g	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3	3	3
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	2,5	2,8	3	3,3	3,6	4,3	4,7	5,4
		kN.m/kg	22	22	22	22	22	22	22	22
COBB-60	EN ISO 535	g/m <sup>2</sup>	30	30	30	30	-	-	-	-
COBB-1800		g/m <sup>2</sup>	-	-	-	-	125	125	125	125

### características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	NATURE KRAFT							
Gramaje nominal	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>165</b>	<b>195</b>	<b>215</b>	<b>245</b>
Gramaje medio			nominal ± 3%							
Humedad nominal	On-line	%	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Variación			nominal -1+0,5							
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	311	350	378	420	462	507	559	637
		kPa.m <sup>2</sup> /g	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	2,2	2,4	2,6	2,9	3,2	3,8	4,2	4,8
		kN.m/kg	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
COBB-60 máximo	EN ISO 535	g/m <sup>2</sup>	40	40	40	40	-	-	-	-
COBB-1800 máximo		g/m <sup>2</sup>	-	-	-	-	150	150	150	150
Centro de producción			ESP	ESP	ESP FR	ESP FR	ESP FR	ESP FR	ESP FR	ESP FR

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.



Validez: a partir de junio de 2021