# TBS | TEST BLANCO SAICA

## White Top Testliner B

FSC www.fsc.org FSC® C108916 The mark of responsible forestry

PEFC PEFC/14-33-00039 PEFC Recycled Paper from recycled sources www.pefc.es

* Para condiciones de contacto y/o instrucciones especiales, ver Declaración de Conformidad.

## características objetivo

| TEST | NORMA | UNIDAD | TEST BLANCO SAICA | |
|---|---|---|---|---|
| Gramaje nominal | ISO 536 | g/m² | **125** | **135** |
| Humedad nominal | On-line | % | 8 | 8 |
| Resistencia al estallido | EN ISO-2758 | kPa | 250 | 270 |
| | | kPa.m²/g | 2 | 2 |
| SCT, DT | ISO 9895 | kN/m | 2 | 2,2 |
| | | kN.m/kg | 16 | 16 |
| COBB-60 | EN ISO 535 | g/m² | 35 | 35 |
| Blancura | ISO 2470-1 | % | 72 | 72 |
| b* | ISO 5631-2 | | -6 | -6 |
| Rugosidad bendtsen | ISO 8791-2 | ml/min | 300 | 350 |

## características garantizadas

| TEST | NORMA | UNIDAD | TEST BLANCO SAICA | |
|---|---|---|---|---|
| Gramaje nominal | ISO 536 | g/m² | **125** | **135** |
| Gramaje medio | | | nominal ± 3% | |
| Humedad nominal | On-line | % | 8 | 8 |
| Humedad media | | | nominal -1+0,5 | |
| Resistencia al estallido | EN ISO-2758 | kPa | 225 | 243 |
| | | kPa.m²/g | 1,8 | 1,8 |
| SCT, DT | ISO 9895 | kN/m | 1,7 | 1,8 |
| | | kN.m/kg | 13,5 | 13,5 |
| COBB-60 máximo | EN ISO 535 | g/m² | 50 | 50 |
| Blancura mín/máx. | ISO 2470-1 | % | 69-75 | |
| Plybond mínimo | TAPPI T 833 | J/m² | 275 | |
| Centro de producción | | | ESP | ESP |

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.

**Código CEPI: 71**

Papeles 100% reciclados y reciclables

Validez: a partir de junio de 2023.