

DUOSAICA

test liner 2 / fluting

CEPI code: 22

El papel de doble uso más ligero y resistente. Encolado.

Aplicable como papel tripa (fluting) o como Testliner para cara exterior/interior. Su polivalencia permite reducir la cantidad de papel en stock.



características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	DUOSAICA																
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	75	85	90	100	110	115	120	130	135	140	150	160	165	170	190	230	280
Humedad nominal	ISO 287	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	12	15	16	18	2	21	22	24	25	26	28	3	31	31	35	43	52
		kN.m/kg	165	175	18	18	18	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N	90	128	144	160	176	184	192	208	216	224	240	256	264	272	*	*	*
		N.m ² /g	12	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	*	*
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	165	187	198	220	242	276	288	312	324	336	360	384	396	408	456	552	672
		kPa.m ² /g	22	22	22	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
COBB-60	EN ISO 535	g/m ²	-	-	-	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	DUOSAICA																
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	75	85	90	100	110	115	120	130	135	140	150	160	165	170	190	230	280
Gramaje medio		← nominal ± 2% →	←											nominal ± 3%	→				
Humedad nominal	ISO 287	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8		nominal -1+0,5																	
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,1	1,4	1,4	1,6	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	3,1	3,8	4,6
		kN.m/kg	14,5	16	16	16	16	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N	75	111	126	140	154	161	168	182	189	196	210	224	231	238	*	*	*
		N.m ² /g	1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	*	*
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	150	170	180	200	220	230	240	260	270	280	300	320	330	340	380	460	560
		kPa.m ² /g	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
COBB-60 máximo	EN ISO 535	g/m ²	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Centro de producción			UK	ESP	UK	FR	ESP	UK	FR	ESP	UK	FR	ESP	UK	FR	FR	FR	FR	FR



Sólo aplica para SAICA Paper España, Venizel y Partington.



Sólo aplica para SAICA EL



Sólo aplica para SAICA Paper España, Venizel y Partington.



Papel 100% reciclado y responsable

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.

* CMT 30/50, DM no es un ensayo válido para gramajes iguales o superiores a 190 g/m²

Validez: a partir de enero de 2019