

HIDROSAICA

semichemical fluting type

Una excelente relación coste por unidad de resistencia para una amplia gama de usos, incluido aplicaciones exigentes en industria y bandejas hortofrutícolas.



CEPI code: 44

características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	HIDROSAICA									
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	105	115	120	127	130	135	145	150	160	
Humedad nominal	ISO 287	%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9	3	3,2	3,3	3,5	
		kN.m/kg	21	21	22	22	22	22	22	22	22	
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N	210	230	264	279	286	338	363	375 ⁽¹⁾	400	
		N.m ² /g	2	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5 ⁽¹⁾	2,5	
CCT 30/50, DT	ISO 16945	kN/m	1,8	2	2	2,2	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	
		kN.m/kg	17	17	17	17	17	18	18	18	18	

características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	HIDROSAICA									
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	105	115	120	127	130	135	145	150	160	
Gramaje medio		nominal ± 3%										
Humedad nominal	ISO 287	%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Variación		nominal -1+0,5										
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1,9	2,1	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3	3,2	
		kN.m/kg	18	18	20	20	20	20	20	20	20	
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N	179	196	228	241	247	297	319	330 ⁽²⁾	352	
		N.m ² /g	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2 ⁽²⁾	2,2	
CCT 30/50, DT	ISO 16945	kN/m	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,3	2,4	2,6	
		kN.m/kg	15	15	15	15	15	16	16	16	16	
Centro de producción												

⁽¹⁾ 300N/2,0 N.m²/g para papel fabricado en MP 11 (UK)

⁽²⁾ 255N /1,7 N.m²/g para papel fabricado en MP 11 (UK)

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.



Sólo aplica para SAICA Paper España, Venizel y Partington.



Sólo aplica para SAICA EL



Sólo aplica para SAICA Paper España, Venizel y Partington.



Papel 100% reciclado y responsable