

INTERLINER

test liner 4 / fluting 2

CEPI code: 50

Ligero de doble uso, desde 75 g/m²

Económico y de excelente maquinabilidad, es una apuesta por el embalaje más económico del mercado.



características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	INTERLINER	
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	75	100
Humedad nominal	ISO 287	%	8	8
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	120	180
		kPa.m ² /g	1,6	1,8
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	1	1,4
		kN.m/kg	12,7	13,7



características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	INTERLINER	
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	75	100
Gramaje medio		nominal ± 2%		
Humedad nominal	ISO 287	%	8	8
Variación		nominal -1+0,5		
Resistencia al estallido	EN ISO 2758	kPa	105	160
		kPa.m ² /g	1,4	1,6
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	0,8	1,2
		kN.m/kg	10,7	11,5
Centro de producción			ESP	ESP

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.



Validez: a partir de enero de 2019