

SAICA MEDIUM

recycled fluting

El fluting más ligero y versátil.

Excepcional maquinabilidad y máxima velocidad en onduladora.



CEPI code: 41

características objetivo

| TEST | NORMA | UNIDAD | SAICA MEDIUM | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Gramaje nominal | ISO 536 | g/m ² | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 120 | 140 |
| Humedad nominal | ISO 287 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SCT, DT | ISO 9895 | kN/m | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,4 |
| | | kN.m/kg | 12,5 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| CMT 30/50, DM | EN ISO 7263 | N | 83 | 112 | 128 | 144 | 152 | 170 | 179 | 204 | 238 |
| | | N.m ² /g | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

características garantizadas

| TEST | NORMA | UNIDAD | SAICA MEDIUM | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|------------|
| Gramaje nominal | ISO 536 | g/m ² | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 120 | 140 |
| Gramaje medio | | | ← | nominal ± 2% | | | → | | | ← nominal ± 3% → | |
| Humedad nominal | ISO 287 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Variación | | | nominal -1+0,5 | | | | | | | | |
| SCT, DT | ISO 9895 | kN/m | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| | | kN.m/kg | 10,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| CMT 30/50, DM | EN ISO 7263 | N | 68 | 96 | 111 | 126 | 133 | 150 | 158 | 192 | 224 |
| | | N.m ² /g | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Centro de producción | | | UK | ESP | ESP UK FR | ESP FR | ESP | ESP FR | ESP | FR | FR |



Sólo aplica para SAICA Paper España, Venizel y Partington.



Sólo aplica para SAICA EL



Sólo aplica para SAICA Paper España, Venizel y Partington.



Papel 100% reciclado y responsable

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.

Validez: a partir de enero de 2019